

EPOXY METALS - DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY

Putty Or Liquid For Strong, Machinable Rifle Bedding

Two-part epoxy forms maximum-strength rifle bedding, and helps repair non-critical metal parts. Fills voids, cracks and machine marks; excellent bonding strength for many wood-to-metal and metal-to-metal applications. Machinable after 4 hours; fully cures in 16 hours, or reduce cure time by applying heat per the manufacturer's instructions. Highly resistant to chemicals and acids. Steel and Aluminum available as putty. Steel also available as liquid for easy flow into tight areas, and making molds, fixtures and light gauge forming dies. Steel Putty meets Mil-Spec DOD-C-24176B(SH), Steel Liquid meets Mil-Spec MMM-A-1754, and Aluminum Putty meets Mil-Spec DOD-C-24176B.



Attributes

- Name: DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY
- Manufacturer: DEVCON EXPRESS
- Product no.: 262000001
- Mfr. No.: 230-10610
- Size: -
- Type: Epoxy
- Quantity: 3
- Delivery weight: 0.612kg
- UPC: 078143106101

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY Sicherheitshinweis](#)
- [English: EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY Safety Instruction Guide](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY](#)
- [Italiano: EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Český: EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY Bezpečnostní pokyny](#)

EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du die Spachtelmasse verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt ist für die sichere Verwendung in nicht lebensmittelbezogenen Anwendungen konzipiert. Stelle sicher, dass du die Sicherheitsanweisungen befolgst, um Risiken zu minimieren.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Produktrückrufs werden Informationen über standardisierte Mitteilungen bereitgestellt. Du kannst kostenlose Abhilfemaßnahmen für gefährliche Produkte erhalten.
- **Sicherheit beim OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, unterliegt es denselben Sicherheitsvorschriften wie Produkte, die in physischen Geschäften gekauft werden.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden, wenn dieses Produkt in der Nähe von Kindern oder schutzbedürftigen Personen verwendet wird.
- **EUKontaktstelle:** Stelle sicher, dass du Zugang zu einem EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen hast.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über potenzielle Gefahren durch das Sicherheitssystem der EU auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer geeignete PSA, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, um dich vor Haut und Augenkontakt zu schützen.
- **Belüftung:** Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden. Stelle während der Anwendung und Aushärtung für eine angemessene Luftzirkulation sicher.
- **Vermeidung von Einnahme:** Iss oder trinke nicht während der Verwendung des Produkts. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- **Lagerung:** Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen. Stelle sicher, dass die Behälter fest verschlossen sind, wenn sie nicht verwendet werden.
- **Entsorgung:** Befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung. Gieße das Produkt nicht in Abflüsse und entsorge es nicht im normalen Müll.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die zu verbindenden Oberflächen sauber, trocken und frei von Fett oder Öl sind.
- Für beste Ergebnisse die Oberfläche mit Schleifpapier aufrauen.

2. Mischen:

- Für Stahl und Aluminiumspachtel mische gleiche Teile Harz und Härter, bis eine einheitliche Farbe erreicht ist.
- Verwende ein sauberes Mischwerkzeug, um Kontamination zu vermeiden.

3. Anwendung:

- Trage die gemischte Spachtelmasse direkt auf die zu reparierende oder zu verbindende Stelle auf.
- Verwende ein Spachtel oder ein ähnliches Werkzeug, um die Oberfläche nach Bedarf zu glätten.

4. Aushärtung:

- Lasse die Spachtelmasse mindestens 4 Stunden aushärten, bevor du mit der Bearbeitung beginnst. Für eine vollständige Aushärtung warte 16 Stunden.
- Um die Aushärtezeit zu verkürzen, wende Wärme gemäß den Anweisungen des Herstellers an.

5. Bearbeitung:

- Nach dem Aushärten kann die Spachtelmasse bearbeitet werden, um spezifischen Anforderungen zu entsprechen.

Entsorgungsanweisungen

- **Festabfall:** Lasse die Spachtelmasse vollständig aushärten, bevor du sie als Festabfall entsorgst.
- **Chemischer Abfall:** Befolge die örtlichen Vorschriften für gefährliche Materialien, wenn du nicht ausgehärtetes Epoxid und Härter entsorgst.
- **Behälter:** Entsorge leere Behälter gemäß den örtlichen Abfallmanagementrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung stelle sicher, dass du Zugang zu dem entsprechenden EUbasierten Kontakt hast. Du kannst auch nach Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU suchen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere dieses Handbuch, wann immer es nötig ist.

EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the putty.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use in nonfood applications. Ensure you follow the safety instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, information will be provided through standardized notices. You may receive free remedies for dangerous products.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, this product is subject to the same safety protections as those bought in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when this product is used around children or vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to an EU-based contact for assistance.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about potential hazards through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear suitable PPE, including gloves and safety goggles, to protect against skin and eye contact.
- **Ventilation:** Use the product in a well-ventilated area to avoid inhaling fumes. Ensure proper airflow during application and curing.
- **Avoid Ingestion:** Do not eat or drink while using the product. Keep it out of reach of children and pets.
- **Storage:** Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources. Ensure containers are tightly sealed when not in use.
- **Disposal:** Follow local regulations for disposal. Do not pour the product down drains or dispose of in regular trash.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the surfaces to be bonded are clean, dry, and free of grease or oil.
- For best results, roughen the surface with sandpaper.

2. Mixing:

- For Steel and Aluminum Putty, mix equal parts of resin and hardener until a uniform color is achieved.
- Use a clean mixing tool to avoid contamination.

3. Application:

- Apply the mixed putty directly to the area needing repair or bonding.
- Use a putty knife or similar tool to smooth the surface as needed.

4. Curing:

- Allow the putty to cure for a minimum of 4 hours before machining. For full curing, wait 16 hours.
- To reduce the curing time, apply heat according to the manufacturer's instructions.

5. **Machining:**

- Once cured, the putty can be machined to fit specific requirements.

Disposal Instructions

- **Solid Waste:** Allow the putty to fully cure before disposing of it as solid waste.
- **Chemical Waste:** Follow local regulations for hazardous materials when disposing of uncured epoxy and hardener.
- **Containers:** Dispose of empty containers in accordance with local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please ensure you have access to the appropriate EUbased contact. You can also check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY. Always prioritize safety and consult this guide whenever needed.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY

Introduction

Merci d'avoir choisi l'EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des recommandations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire ce document attentivement avant d'utiliser le mastic.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour une utilisation sécurisée dans des applications non alimentaires. Assure-toi de suivre les instructions de sécurité pour minimiser les risques.
- **Rappels Améliorés** : Dans le cas peu probable d'un rappel de produit, des informations seront fournies par le biais d'avis normalisés. Tu pourrais recevoir des remèdes gratuits pour les produits dangereux.
- **Sécurité des Achats en Ligne** : Si tu as acheté ce produit en ligne, il est soumis aux mêmes protections de sécurité que ceux achetés dans des magasins physiques.
- **Concentration sur le Consommateur** : Des précautions supplémentaires doivent être prises lorsque ce produit est utilisé autour des enfants ou des personnes vulnérables.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, assure-toi d'avoir accès à un contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.
- **Alertes Rapides** : Reste informé des dangers potentiels grâce au système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection Individuelle (EPI)** : Porte toujours un EPI approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, pour te protéger contre les contacts avec la peau et les yeux.
- **Ventilation** : Utilise le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des fumées. Assure une bonne circulation d'air pendant l'application et le durcissement.
- **Évite l'Ingestion** : Ne mange pas et ne bois pas pendant l'utilisation du produit. Garde-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- **Stockage** : Conserve le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Assure-toi que les contenants sont bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- **Élimination** : Suis les réglementations locales pour l'élimination. Ne verse pas le produit dans les égouts et ne le mets pas dans les déchets ordinaires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que les surfaces à coller sont propres, sèches et exemptes de graisse ou d'huile.
- Pour de meilleurs résultats, érafle la surface avec du papier de verre.

2. Mélange :

- Pour le mastic en acier et en aluminium, mélange des parts égales de résine et de durcisseur jusqu'à obtenir une couleur uniforme.
- Utilise un outil de mélange propre pour éviter toute contamination.

3. Application :

- Applique le mastic mélangé directement sur la zone nécessitant une réparation ou un collage.
- Utilise un couteau à mastic ou un outil similaire pour lisser la surface si nécessaire.

4. **Durcissement :**

- Laisse le mastic durcir pendant un minimum de 4 heures avant de le travailler. Pour un durcissement complet, attends 16 heures.
- Pour réduire le temps de durcissement, applique de la chaleur selon les instructions du fabricant.

5. **Usinage :**

- Une fois durci, le mastic peut être usiné pour répondre à des exigences spécifiques.

Instructions d'Élimination

- **Déchets Solides** : Laisse le mastic durcir complètement avant de le jeter comme déchet solide.
- **Déchets Chimiques** : Suis les réglementations locales pour les matériaux dangereux lors de l'élimination d'époxy et de durcisseur non durcis.
- **Contenants** : Élimine les contenants vides conformément aux directives de gestion des déchets locales.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de support produit, assure-toi d'avoir accès au contact approprié basé dans l'UE. Tu peux également vérifier les mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec l'EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY. Priorise toujours la sécurité et consulte ce guide chaque fois que nécessaire.

EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il putty.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per un uso sicuro in applicazioni non alimentari. Assicurati di seguire le istruzioni di sicurezza per minimizzare i rischi.
- **Richiami Potenziati:** In caso di richiamo del prodotto, le informazioni saranno fornite tramite avvisi standardizzati. Potresti ricevere rimedi gratuiti per prodotti pericolosi.
- **Sicurezza negli Acquisti Online:** Se acquistato online, questo prodotto è soggetto alle stesse protezioni di sicurezza di quelli acquistati in negozi fisici.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** È necessario prestare ulteriori precauzioni quando questo prodotto viene utilizzato intorno a bambini o individui vulnerabili.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande relative alla sicurezza, assicurati di avere accesso a un contatto con sede nell'UE per assistenza.
- **Allerta Rapida:** Rimani informato sui potenziali pericoli attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):** Indossa sempre un PPE adeguato, inclusi guanti e occhiali di sicurezza, per proteggerti dal contatto con la pelle e gli occhi.
- **Ventilazione:** Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi. Assicurati di avere un adeguato flusso d'aria durante l'applicazione e la polimerizzazione.
- **Evitare l'Ingestione:** Non mangiare o bere mentre utilizzi il prodotto. Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- **Stoccaggio:** Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Assicurati che i contenitori siano ben sigillati quando non sono in uso.
- **Smaltimento:** Segui le normative locali per lo smaltimento. Non versare il prodotto negli scarichi o smaltirlo nella spazzatura normale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di grasso o olio.
- Per ottenere i migliori risultati, ruvida la superficie con della carta vetrata.

2. Miscelazione:

- Per Steel e Aluminum Putty, mescola parti uguali di resina e indurente fino a ottenere un colore uniforme.
- Utilizza uno strumento di miscelazione pulito per evitare contaminazioni.

3. Applicazione:

- Applica il putty miscelato direttamente nell'area che necessita di riparazione o incollaggio.
- Utilizza una spatola o uno strumento simile per lisciare la superficie, se necessario.

4. **Polimerizzazione:**

- Lascia indurire il putty per un minimo di 4 ore prima della lavorazione. Per un indurimento completo, attendi 16 ore.
- Per ridurre il tempo di indurimento, applica calore secondo le istruzioni del produttore.

5. **Lavorazione:**

- Una volta indurito, il putty può essere lavorato per adattarsi a requisiti specifici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Rifiuti Solidi:** Lascia indurire completamente il putty prima di smaltirlo come rifiuto solido.
- **Rifiuti Chimici:** Segui le normative locali per i materiali pericolosi quando smaltisci l'epossidico e l'indurente non induriti.
- **Contenitori:** Smaltisci i contenitori vuoti in conformità con le linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto del prodotto, assicurati di avere accesso al contatto appropriato con sede nell'UE. Puoi anche controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta questa guida ogni volta che è necessario.

EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tym dokumentem przed użyciem putty.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt ten jest zaprojektowany do bezpiecznego użycia w zastosowaniach nieżywnościowych. Upewnij się, że przestrzegasz instrukcji bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko.
- **Udoskonalone Procedury Wycofywania:** W mało prawdopodobnym przypadku wycofania produktu, informacje będą przekazywane za pośrednictwem ustandaryzowanych powiadomień. Możesz otrzymać darmowe środki zaradcze dla niebezpiecznych produktów.
- **Bezpieczeństwo Zakupów Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, podlega tym samym ochronom bezpieczeństwa, co produkty kupowane w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Należy zachować szczególną ostrożność, gdy produkt jest używany w obecności dzieci lub osób wrażliwych.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa upewnij się, że masz dostęp do kontaktu w UE, który może udzielić pomocy.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z potencjalnymi zagrożeniami za pośrednictwem systemu Safety Gate w UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Osobiste Wyposażenie Ochronne (PPE):** Zawsze noś odpowiednie PPE, w tym rękawice i gogle ochronne, aby chronić się przed kontaktem ze skórą i oczami.
- **Wentylacja:** Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów. Zapewnij odpowiedni przepływ powietrza podczas aplikacji i utwardzania.
- **Unikaj Spożycia:** Nie jedz ani nie pij podczas używania produktu. Trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- **Przechowywanie:** Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Upewnij się, że pojemniki są szczelnie zamknięte, gdy nie są używane.
- **Utylizacja:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie wylewaj produktu do kanalizacji ani nie wyrzucaj go do zwykłego śmieci.

Instrukcje Instalacji i Użycia

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie do sklejania są czyste, suche i wolne od tłuszczu lub oleju.
- Dla najlepszych rezultatów, zmatowić powierzchnię papierem ściernym.

2. Mieszanie:

- Dla Putty stalowego i aluminiowego, wymieszaj równe części żywicy i utwardzacza, aż uzyskasz jednolity kolor.
- Użyj czystego narzędzia do mieszania, aby uniknąć zanieczyszczenia.

3. Aplikacja:

- Nałóż wymieszaną putty bezpośrednio na obszar wymagający naprawy lub sklejenia.
- Użyj noża do putty lub podobnego narzędzia, aby wygładzić powierzchnię w razie potrzeby.

4. Utwardzanie:

- Pozwól putty utwardzać się przez minimum 4 godziny przed obróbką. Aby uzyskać pełne utwardzenie, odczekaj 16 godzin.
- Aby skrócić czas utwardzania, zastosuj ciepło zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Obróbka:

- Po utwardzeniu, putty można obrabiać, aby dostosować do specyficznych wymagań.

Instrukcje Utylizacji

- **Odpady Stałe:** Pozwól putty całkowicie utwardzić się przed utylizacją jako odpady stałe.
- **Odpady Chemiczne:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych podczas utylizacji nieutwardzonej żywicy i utwardzacza.
- **Pojemniki:** Utylizuj puste pojemniki zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, upewnij się, że masz dostęp do odpowiedniego kontaktu w UE. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate w UE.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i korzystaj z tego przewodnika w razie potrzeby.

EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu. Před použitím putty si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt je navržen pro bezpečné použití v nepotravinářských aplikacích. Ujistěte se, že dodržujete bezpečnostní pokyny, abyste minimalizovali rizika.
- **Zvýšené odvolání:** V nepravděpodobném případě odvolání produktu budou informace poskytovány prostřednictvím standardizovaných oznámení. Můžete obdržet bezplatné nápravy pro nebezpečné produkty.
- **Bezpečnost při online nákupu:** Pokud byl produkt zakoupen online, podléhá stejným bezpečnostním ochranám jako ty, které byly zakoupeny v kamenných obchodech.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Při použití tohoto produktu v blízkosti dětí nebo zranitelných jedinců je třeba přijmout dodatečné opatření.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro bezpečnostní dotazy se ujistěte, že máte přístup k kontaktnímu místu v EU pro pomoc.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte potenciální nebezpečí prostřednictvím systému Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Osobní ochranné prostředky (OOP):** Vždy noste vhodné OOP, včetně rukavic a ochranných brýlí, abyste se chránili před kontaktem s pokožkou a očima.
- **Větrání:** Používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů. Zajistěte správný průtok vzduchu během aplikace a vytvrzování.
- **Vyhněte se požití:** Nejezte ani nepijte během používání produktu. Uchovávejte ho mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- **Skladování:** Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla. Ujistěte se, že jsou nádoby těsně uzavřené, když se nepoužívají.
- **Likvidace:** Dodržujte místní předpisy pro likvidaci. Nepouštějte produkt do odpadních vod ani ho nevyhazujte do běžného odpadu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že povrchy, které mají být spojeny, jsou čisté, suché a bez tuku nebo oleje.
- Pro nejlepší výsledky zdrsňte povrch pomocí brusného papíru.

2. Míchání:

- Pro Steel a Aluminum Putty smíchejte stejné části pryskyřice a tvrdidla, dokud nedosáhnete jednotné barvy.
- Používejte čistý míchací nástroj, abyste se vyhnuli kontaminaci.

3. Aplikace:

- Aplikujte smíchanou putty přímo na místo, které potřebuje opravu nebo spojení.

- Použijte špachtli nebo podobný nástroj k vyhlazení povrchu podle potřeby.

4. Vytvrzování:

- Nechte putty ztvrdnout minimálně 4 hodiny před obráběním. Pro úplné vytvrzení počkejte 16 hodin.
- Pro zkrácení doby vytvrzení aplikujte teplo podle pokynů výrobce.

5. Obrábění:

- Jakmile je putty ztvrdlá, může být obráběna podle specifických požadavků.

Pokyny pro likvidaci

- **Pevný odpad:** Nechte putty plně ztvrdnout před jejím vyhozením jako pevný odpad.
- **Chemický odpad:** Dodržujte místní předpisy pro nebezpečné materiály při likvidaci nebezpečné epoxidové pryskyřice a tvrdidla.
- **Nádoby:** Likvidujte prázdné nádoby v souladu s místními pokyny pro správu odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu produktu se ujistěte, že máte přístup k příslušnému kontaktnímu místu v EU. Můžete také zkontrolovat aktualizace odvolání na platformě Safety Gate EU.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání EPOXY METALS DEVCON EXPRESS EPOXY ALUMINUM PUTTY. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte tento průvodce kdykoli je to potřeba.